

Prescriptions d'installation des blocs collables en béton ou Climasono

avec notre colle pierre MasterFix Colle



Utilisation	béton et Climasono
Application	intérieur et extérieur
Résistance	15MPa (après 28 jours)
Adhérence	0,6N/mm ²
Classe de résistance	M15
Adaptabilité	2 min. (à 20°C)
Mise en oeuvre	5 - 30°C
Conservation	18 mois

Mise en oeuvre

Colle pierre robuste pour joints minces de murs, colonnes et murs de séparation. Pour applications intérieures et extérieures. Il est recommandé de préparer le mortier-colle dans un seau (ou cuvette à mortier). Ainsi, vous limiterez les risques de dessiccation et faciliterez le versement du mortier dans le sachet pochoir.

1. Prévoyez 6 - 6.5 litres d'eau pour 25kg de poudre
2. Mélangez pendant 4 minutes à l'aide d'un malaxeur jusqu'à obtention d'une pâte homogène.
3. Laissez reposer 2 minutes
4. Remélangez vigoureusement pour obtenir une viscosité parfaite.
5. Utilisez un sachet pochoir pour coller les briques.
6. Versez directement le mortier dans le sachet
7. Posez debout les briques (ouverture vers le haut) sur une ligne droite et liez la rainure et la languette.
8. Éliminez les impuretés éventuelles avant de ne coller. Les joints horizontaux doivent avoir une épaisseur de 1 à 2 mm.



Attention:

- Remélangez brièvement le mortier-colle restant avant tout nouveau remplissage du sachet pochoir.
- Les bavures de mortier éventuelles s'éliminent et se brossent facilement après tirage de la colle (+/- 120 minutes, selon les conditions climatiques)
- Protégez les blocs fraîchement collés contre la pluie.
- Dépoussiérez les surfaces avant de ne les coller
- Les surfaces gelées ou surchauffées ne peuvent pas être collées.

Le fabricant se réserve le droit de modifier la gamme de produits ou les caractéristiques. L'utilisateur doit s'assurer d'être en possession de la dernière version du texte descriptif. Nous ne pouvons être tenus responsables de l'utilisation sur base de ce texte descriptif. Ces prescriptions font partie des prescriptions générales de nos blocs en béton.

Betonagglomeraten Gubbels NV

Steenweg naar As 4 - BE 3630 Maasmechelen
T +32 89 65 78 85 | info@masterbloc.be | www.masterbloc.be

