

Verwerkingsvoorschriften lijmblokken uit beton of Climasono

met gebruik van MasterFix Colle steenlijm



Toepassing	beton en Climasono
Gebruik	binnen en buiten
Druksterkte	15MPa (na 28 dagen)
Hechtsterkte	0,6N/mm ²
Sterkteklasse	M15
Aanpasbaarheid	2 min. (bij 20°C)
Verwerkingstemperatuur	5 - 30°C
Houdbaarheid	18 maanden

Verwerking

Stofarme, high performance mortellijm voor dunne voegen voor muren, kolommen en scheidingswanden voor binnen en buiten. Gebruik een emmer of kleine mortelkuip voor het aanmaken van de lijmmortel; zo beperkt u de kans op uitdrogen en kan u de specie makkelijk in de spuitzak gieten.

1. Voeg 6 - 6,5l water toe per 25kg lijmpoeder.
2. Meng gedurende 4 minuten met de mortelmixer tot een homogene, klontvrije substantie.
3. Laat 2 minuten rusten.
4. Meng nogmaals kortstondig voor een perfecte viscositeit.
5. Gebruik een spuitzak voor het verlijmen van betonstenen.
6. Giet de specie rechtstreeks in de spuitzak.
7. Plaats de betonstenen met de opening naar boven op een rechte lijn en zorg ervoor dat deze met tand en groef mooi in elkaar staan.
8. Verwijder eventuele onzuiverheden en oneffenheden alvorens de lijm aan te brengen. De juiste lintvoegdikte bedraagt 1 à 2mm.



Belangrijk:

- Roer voor het hervullen van de spuitzak de lijmmortel nogmaals kort even om.
- Verwijder mortelbaarden steeds binnen de 2u na het aantrekken van de lijm. Hiervoor kan u gebruik maken van een borstel.
- Bescherm vers lijmwerk tegen regenval
- Zorg voor een afgestofte ondergrond
- Verlijm nooit overhitte of bevroren oppervlakken.

De fabrikant behoudt zich het recht voor om het product of de eigenschappen ervan te wijzigen. Als gebruiker wordt u geacht steeds te beschikken over de meeste recente informatie. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid op grond van deze beschrijvende tekst. Deze verwerkingsvoorschriften vallen onder de algemene verwerkingsvoorschriften van onze betonblokken.

Betonagglomeraten Gubbels NV

Steenweg naar As 4 - BE 3630 Maasmechelen

T +32 89 65 78 85 | info@masterbloc.be | www.masterbloc.be