

Balken PP-11 cm

Voorgespannen betonnen balken (CE)



Master Bloc®

Technische montagegegevens

Montagetype	Vloerdikte (cm)	Eigengewicht van de vloer ⁽¹⁾	Vulbetonverbruik ⁽²⁾
Enkel	12+4	252 kg/m ²	53,4 l/m ²
Enkel	16+4	285 kg/m ²	62,6 l/m ²
Dubbel	12+4	271 kg/m ²	58,7 l/m ²
Dubbel	16+4	313 kg/m ²	72,3 l/m ²

(1) Het eigengewicht van de vloer omvat het gewicht van de balken, de Prefer-vulblokken en de druklaag. De volumieke massa van het stortbeton voor de druklaag bedraagt 2400 kg/m³.
Per extra centimeter druklaag neemt het eigengewicht van de vloer toe met 24 kg/m².

(2) Het betonverbruik houdt rekening met het volume tussen de balken en boven de vulblokken, uitgaande van een perfect vlakke vloer. Er wordt geen rekening gehouden met beton op de opleggingen, eventuele tegenbuigingen of andere vulvolumes.

Per extra centimeter druklaag neemt het betonverbruik toe met 10 l/m².